

Техническая информация

35-M00



35-M00 вариант 49-

Пигменты 49 серии – это редко используемые пигменты для системы окраски база / лак

- Эти пигменты не доступны в фасовке необходимой для использования в смесительной установке
- Некоторые специальные цвета могут быть воспроизведены только с использованием этих пигментов

Тщательно встряхнуть перед использованием

Шаг 1: Пожалуйста проверьте в базе данных формулу на необходимость использования специального оттенка подложки в качестве “Шага 1” для достижения необходимого оттенка цвета

Использование

	Соотношение смешивания 2:1	100 объемн. %	ключая базовые краски 49- и дополнительные пигменты при необходимости
	Вязкость 20°C	50 объемн. %	DIN 4: 18-22 с
	Жизнеспособность при 20 °C		48 ч
	HVLP пистолет		
	Размер сопла		1.4 мм
	Входное давление внутри юзы		2 бар 0.7 бар
	Количество слоев		2 + ½
	Толщина покрытия:		15-20 µm
	Время обдува при 20°C		10 мин. до мата

Совет по безопасности:

Техника безопасности:

Продукт предназначен для профессионального применения.

Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.