

Техническая информация

45-W00



45- Базовые краски

Водоразбавляемые базовые краски для двухслойной системы окраски база/лак

- Простота в нанесении и хорошая укрывистость
- Время выдержки может быть сокращено за счет использования обдува
- Густая краска может храниться до 6 месяцев в пластиковом контейнере или металлической емкости с покрытием изнутри

Использование

	Соотношение смешивания	100 объемн. % 70 объемн. % (перемешать СРАЗУ ЖЕ после добавления разбавителя)	45-R45
	Вязкость 20°C	DIN 4: 16-22 с	
	HVLP пистолет		
	Размер сопла	1,4 мм	
	Входное давление	2 бар	
	внутри юзы	0,7 бар	
	Количество слоев	2 (до укрывистости) + ½ эффектный	
	Толщина покрытия:	10-15 µm	
	Время обдува при 20°C	5 мин. Выдержка прилб. 5 мин. после каждого слоя до поматовения	

Совет по безопасности:

2004/42/IIВ(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.d) в готовом к применению состоянии максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр.

Продукт предназначен для профессионального применения.

Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.