

Техническая информация

Система 2



Стандартная система окраски

25-30

Свойства: процесс ремонта с 2К эпоксидным грунтом-наполнителем

Очистка / шлифовка	70-10			Шлифовка зоны ремонта		70-10		
	Очиститель силикона	1x	Вытереть насухо	P80 – P150	Очиститель силикона	1x	Вытереть насухо	
Шпатлевка	12-20	56-20						
	Шпатлевка универсаль ная	Отвердите ль к шпатлевке	+ 2 – 3 %	P80 / P150 / P240	70-10 1x	Вытереть насухо		
Грунт- наполнитель	25-30	55-10	60-20, 60-30					
	2К Эпоксидный грунт- наполнитель	Отвердитель EP	Разбавит ель	4 : 1 : 2	1.6 – 1.9 мм	2 40 – 50 мкм	30 мин. при 60°C	P400 Эксцентриковая машинка
Однослойная эмаль	30-	50-20, 50-30 50-15	60-					
	Эмали	2К Отвердитель	Разбавитель	2 : 1 + 10%	1.3 мм	2 50 – 70 мкм	30 мин. при 60°C	
или								
Базовая эмаль	35-	60-						
	Базовые краски	Разбавитель		2 : 1	1.3 мм	2 (до укрывистости), ½ эффективный	прибл. 10 мин., до поматования	
Лак	40- Clear	50- Hardener	60- Reducer					
				2 : 1 + 10% или 2 : 1 + 30%	1.3 мм	2 40 – 60	16 ч при 20°C или 30 мин. при 60°C	

Техника безопасности:

**Продукт предназначен для профессионального применения.
Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.**

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологу проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.