

# Техническая информация

## 12-20



### Универсальная шпатлевка

Процесс для универсальной шпатлевки

Высокое содержание сухого остатка; быстрая сушка, легкая шлифовка, хорошая адгезия  
Универсальная шпатлевка предназначена для использования на:

- Сталь
- Гальванизированная сталь
- Алюминий

Смешайте шпатлевку и отвердитель к шпатлевке до получения однородного цвета

Не используйте более 3% отвердителя. Избыточный пероксид из отвердителя может вызвать последующее обесцвечивание нанесенной краски

### Использование

	Соотношение смешивания	100 весов.%	12-20
		2-3 весов.%	56-20
	Жизнеспособность при 20°C		5 мин.

### Сушка

	Сушка при 20 °C	20-30 мин.
	Инфракрасная сушка (коротковолновая)	4 мин.
	Инфракрасная сушка (средневолновая)	5-10 мин.

#### Совет по безопасности:

2004/42/II(b) (250)180: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта: II B.b) в готовом к применению состоянии максимально составляет 250 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 180 г/литр.

Продукт предназначен для профессионального применения. Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

# Техническая информация 12-20



Универсальная шпатлевка

## Шлифовка



Шлифовка Эксцентрик

P80 / P150 / P240

Обратите внимание: При ремонте автомобиля - в дополнение к рекомендациям в настоящем документе - необходимо соблюдать выданные производителем автомобиля инструкции по ремонту, прежде всего в отношении установленной сенсорной техники.



### Совет по безопасности:

2004/42/IIВ(b) (250)180: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта: IIВ.b) в готовом к применению состоянии максимально составляет 250 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 180 г/литр.

Продукт предназначен для профессионального применения. Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.