

Техническая информация

21-11



2K Грунт для пластмасс VOC

Грунтгрунт-наполнитель для экономичного ремонта всех окрашиваемых пластиков.

- Хорошая адгезия ко всем окрашиваемым пластикам, используемым в автомобильном производстве.
- При использовании в качестве шлифуемого наполнителя необходимо 30 минут форсированной сушки при 60°C.

Немодифицированный полипропилен (PP) и полиэтилен (PE) являются неокрашиваемыми.

Замечание: Пластики используемые в автомобильной индустрии часто маркированные PP или PE тем не менее по факту являются модифицированными и поддающимися окраске.

Использование

	Соотношение смешивания 4:1:1	100 объемн. %	21-11
		25 объемн. %	50-15
		25 объемн. %	60-10, -20
	Вязкость 20°C	DIN 4: 17-19 с	
	Жизнеспособность при 20°C	3,5 ч	
	HVLP пистолет		
	Размер сопла	1,3 мм	
	Входное давление	2 бар	
	Давление атомизации	0,7 бар	
	Пистолет высокого давления		
	Размер сопла	1,3-1,4 мм	
Входное давление	2 бар		
	Количество слоев	1	
	Толщина покрытия:	20 мкм	

Совет по безопасности:

2004/42/IIВ(cII)(540)539: Ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта: IIВ.cII) в готовом к применению состоянии составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 539 г/литр.

Продукт предназначен для профессионального применения.

Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

Техническая информация

21-11



2К Грунт для пластмасс VOC



Время обдува при 20°C

20 мин.

Инструкция по покраске

Грунт-наполнитель: ½ + 1, 30 - 40 µm

Обратите внимание: При ремонте автомобиля - в дополнение к рекомендациям в настоящем документе - необходимо соблюдать выданные производителем автомобиля инструкции по ремонту, прежде всего в отношении установленной сенсорной техники.



Совет по безопасности:

2004/42/IIВ(сII)(540)539: Ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта: IIВ.cII) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 539 г/литр.

Продукт предназначен для профессионального применения.

Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.