

# Техническая информация

## 40-40



### 40-40 Variante 60-05

Небольшие ремонты и отдельные детали

- Сокращение времени сушки
- Улучшает свойства сушки и поверхности во время сушки.

Не используйте Ускоряющую добавку 60-05 в 2К грунтах-наполнителях при температуре > 25°C из-за короткой жизнеспособности смеси.

## Использование

	<b>Соотношение смешивания</b> 2:1+10 %	100 объемн. %	40-40
		50 объемн. %	50-20
		10 объемн. %	60-05
	<b>Вязкость 20°C</b>	DIN 4: 20-22 с	
	<b>Жизнеспособность при 20°C</b>	45 мин.	
	<b>HVLP пистолет</b>		
	Размер сопла	1,3 мм	
	Входное давление	2 бар	
	Давление атомизации	0,7 бар	
	<b>Пистолет высокого давления</b>		
	Размер сопла	1,3-1,4 мм	
Входное давление	2 бар		
	<b>Количество слоев</b>	2	
	<b>Толщина покрытия:</b>	50-70 мкм	
	<b>Время обдува при 20°C</b>	2-3 мин. после каждого слоя	

### Совет по безопасности:

Продукт предназначен для профессионального применения.  
Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

# Техническая информация

## 40-40



40-40 Variante 60-05

### Сушка

	Сушка при 20 °C	4 ч
	Сушка при 60 °C	20 мин.
	Инфракрасная сушка (коротковолновая)	6 мин.
	Инфракрасная сушка (средневолновая)	8-12 мин.

Обратите внимание: При ремонте автомобиля - в дополнение к рекомендациям в настоящем документе - необходимо соблюдать выданные производителем автомобиля инструкции по ремонту, прежде всего в отношении установленной сенсорной техники.



#### Совет по безопасности:

**Продукт предназначен для профессионального применения.  
Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.**

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.