

# Техническая информация 40-450



## 40-450 вариант 80-20

HS матирующая добавка для лаков 40 Серии

- Хорошо перемешивается
- При окраске пластиковых деталей используется без пластификатора 80-10

Добавлять матирующую добавку в смесь необходимо непосредственно перед окраской, так как с течением времени степень глянца может измениться.

Нужная степень глянца может быть достигнута путем добавления 80-20 в 40- в соответствии с пропорцией смешивания:

**Соотношение смешивания по весу**

**Лаки 40- по весу**

- 100% по весу 40-
- 25% по весу 80-20

**Шелковисто-глянцевый**

- 100% по весу 40-
- 50% по весу 80-20

**Шелковисто-матовый**

- 100% по весу 40-
- 70% по весу 80-20

Комбинация отвердителей и разбавителей отражена в температурной таблице.

## Использование

	<b>Соотношение смешивания PreMix</b>	100 весов. %	40-450
		50 весов. %	80-20
	<b>Соотношение смешивания 2:1+10 %</b>	Шелковисто-глянцевый	
		100 объемн. %	PreMix
		50 объемн. %	50-415, -420, -430
		10 объемн. %	60-20, -30
	<b>Вязкость 20°C</b>	DIN 4: 20-22 с	
	<b>Жизнеспособность при 20°C</b>	2 ч	

### Совет по безопасности:

**Продукты предназначены только для профессионального использования.  
Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.**

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

# Техническая информация

## 40-450



40-450 вариант 80-20

	<b>HVLP пистолет</b>	
	Размер сопла	1,3 мм
	Входное давление	2 бар
	Давление атомизации	0,7 бар
	<b>Пистолет высокого давления</b>	
	Размер сопла	1,3 мм
	Входное давление	2 бар
	<b>Количество слоев</b>	2
	<b>Толщина покрытия:</b>	40-60 мкм
	<b>Время обдува при 20°C</b>	3 мин. между слоями
<b>Инструкция по покраске</b>	½ + 1, Может наноситься на вертикальные детали, (без выдержки между слоями), припл. 50 мкм	

## Сушка

		50-415	50-420	50-430
	<b>Сушка при 20 °C</b>	6 ч	10 ч	16 ч
	<b>Сушка при 60 °C</b>	20 мин.	30 мин.	40 мин.
	<b>Инфракрасная сушка (коротковолновая)</b>		8 мин.	
	<b>Инфракрасная сушка (средневолновая)</b>		10-15 мин.	

### Совет по безопасности:

**Продукты предназначены только для профессионального использования.  
Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.**

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

# Техническая информация

## 40-450



40-450 вариант 80-20

---

Обратите внимание: При ремонте автомобиля - в дополнение к рекомендациям в настоящем документе - необходимо соблюдать выданные производителем автомобиля инструкции по ремонту, прежде всего в отношении установленной сенсорной техники.

---



---

### Совет по безопасности:

**Продукты предназначены только для профессионального использования.  
Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.**

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.baslac.com](http://www.baslac.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.