

Техническая информация

45-W00



45-W00 вариант 49-

Пигменты 49 серии – это редко используемые пигменты для системы окраски база / лак

- Эти пигменты не доступны в фасовке необходимой для использования в смесительной установке
- Некоторые специальные цвета могут быть воспроизведены только с использованием этих пигментов

Тщательно встряхнуть перед использованием

Шаг 1: Пожалуйста проверьте в базе данных формулу на необходимость использования специального оттенка подложки в качестве “Шага 1” для достижения необходимого оттенка цвета

Жизнеспособность: 45 линия готова к использованию: 1 неделя в запечатанном пластиковом контейнере

Использование

	Соотношение смешивания	100 объемн. %	ключая базовые краски 49- и дополнительные пигменты при необходимости
		70 объемн. %	45-R45
	Вязкость 20°C	DIN 4: 16-22 с	
	Жизнеспособность при 20°C	1 недели	
	HVLP пистолет		
	Размер сопла	1,4 мм	
	Входное давление	2 бар	
	Давление атомизации	0,7 бар	
	Количество слоев	2 + ½	
	Толщина покрытия:	10-15 мкм	
	Время обдува при 20°C	до мата	

Совет по безопасности:

Техника безопасности:

Продукт предназначен для профессионального применения.

Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.


Техническая информация

45-W00



45-W00 вариант 49-

Обратите внимание: При ремонте автомобиля - в дополнение к рекомендациям в настоящем документе - необходимо соблюдать выданные производителем автомобиля инструкции по ремонту, прежде всего в отношении установленной сенсорной техники.



Совет по безопасности:

Техника безопасности:

Продукт предназначен для профессионального применения.

Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.