

Техническая информация

45-W00



45-W00 вариант 50-45

Простота в нанесении и хорошая укрывистость

- Время выдержки может быть сокращено за счет использования обдува
- Густая краска может храниться до 6 месяцев в пластиковом контейнере или металлической емкости с покрытием изнутри

Время сушки зависит от климатических условий и используемого оборудования.

Использование

	Соотношение смешивания	100 объемн. % 5 объемн. % 70 объемн. %	50-45 45-R45
		1. Смешайте краски 45- Серии по формуле и тщательно перемешайте. 2. Добавьте 2К Активатор и тщательно перемешайте. 3. Добавьте 45-R45 и тщательно перемешайте. 4. Профильтруйте перед использованием. 50-45 нельзя добавлять в формулы содержащие 45-R45	
	Вязкость 20°C	DIN 4: 18-25 с	
	Жизнеспособность при 20°C	2 ч	
	HVLP пистолет		
	Размер сопла	1,4 мм	
	Входное давление	2 бар	
	Давление атомизации	0,7 бар	
	Количество слоев	2 -3	
	Толщина покрытия:	20-25 мкм	
	Инструкция по покраске	Солид или подложка	

Совет по безопасности:

Техника безопасности:

Продукт предназначен для профессионального применения.

Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

Техническая информация

45-W00



45-W00 вариант 50-45

Сушка

	Сушка при 20 °C	15 мин.
	Сушка при 60 °C	10 мин. + охлаждение
	Инфракрасная сушка (средневолновая)	10-15 мин. (1ый слой: Выдержка до поматовения 10 – 15 мин.; 2ой слой: при 40 – 50°C (макс. 70°C) на поверхности)

Обратите внимание: При ремонте автомобиля - в дополнение к рекомендациям в настоящем документе - необходимо соблюдать выданные производителем автомобиля инструкции по ремонту, прежде всего в отношении установленной сенсорной техники.



Совет по безопасности:

Техника безопасности:

Продукт предназначен для профессионального применения.

Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.baslac.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.