

Teknik Bilgi Formu

21-11



21-11 Varyant Zımparalanabilir normal dolgulu astar

Araç üzerindeki boyanabilir plastik parçalar için geliştirilmiş dolgu ve yapışma astarıdır.

- Mükemmel yapışma sağlar.
- Plastik parçalarda baslac sonkat altında uygun bir zemin hazırlar.
- Eğer ürün dolgu özelliğinde kullanılacak ise 60°C'de 30 dk. kurutulduktan sonra zımpara yapılmalıdır.

Modifiye edilmemiş polipropilen (PP) ve polietilen (PE) boyanamaz.

Not: Otomotiv de ek olarak kullanılan parçalar, aslında modifiye edilmiştir ve dolayısıyla boyanabilir substratlar olmasına rağmen genellikle sadece PP veya PE olarak etiketlenmektedir.

Uygulama

	Karışım oranı 4:1:1	100 % hacmen 25 % hacmen 25 % hacmen	21-11 50-15 60-10, -20
	uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C		DIN 4: 17-19 s
	Potlife 20°C		3,5 saat
	HVLP tabanca		
	Meme çapı		1,3
	Uygulama basıncı		2 bar
	Meme basıncı		0,7 bar
	Konvansiyonel tabanca		
	Meme çapı		1,3-1,4
	Uygulama basıncı		2 bar
	Uygulama katları		1
	Film kalınlığı:		20 µm
	Boyama talimatları		Dolgu astarı: ½ + 1, 30 - 40 µm

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır. Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir.

Teknik Bilgi Formu

21-11



21-11 Varyant Zımparalanabilir normal dolgulu astar

Kuruma



Kuruma 60 °C

30 dk.

Zımpara



Zımpara: dairesel zımpara makinesi

P 400 / P500

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.



Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır. Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir.