

# Teknik Bilgi Formu

## 11-40



### Universal Macun KIT

kaba ve ince macun için proses.

Yüksek katı içeriği; hızlı kurur, kolay zımparalanır, iyi yapışma sağlar.

Aşağıda listelenmiş yüzeyler için kullanıma uygundur:

Çelik

Galvanizli çelik

Alüminyum

Macun ve kırmızı sertleştirici macunu homojen bir renk elde edinceye kadar karıştırınız.

Sertleştiricide %3'ü aşmayınız. Fazla peroksit renk bozulmasına neden olmaktadır.

## Uygulama

	<b>Karışım oranı</b>	Kütlece 2-3%
		Dibenzoil Peroksit Macun – Kırmızı
	<b>Potlife 20°C</b>	5 dk.

## Kuruma

	<b>Kuruma 20 °C</b>	15-20 dk.
	<b>Infrared (kısa dalga)</b>	3 dk.
	<b>Infrared (orta dalga)</b>	7-8 dk.

### Güvenlik uyarısı:

#### Güvenlik tavsiyesi:

2004/42/IIB(b) (250)180: Bu ürünün (ürün kategorisi: IIB.b) kullanıma hazır formdaki AB sınır değeri maksimum 250 g/l VOC'dir. Bu ürünün VOC içeriği 180 g/l'dir. Ürünler yalnızca profesyonel kullanıma uygundur.

Bu ürünün 0,1 µm'den küçük parçacıklar içerdiği göz ardı edilemez.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır. Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir.

# Teknik Bilgi Formu

## 11-40



Universal Macun KIT

### Zımpara



Zımpara: dairesel zımpara makinesi

P80 / P150 / P240

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.



#### Güvenlik uyarısı:

#### Güvenlik tavsiyesi:

2004/42/IIB(b) (250)180: Bu ürünün (ürün kategorisi: IIB.b) kullanıma hazır formdaki AB sınır değeri maksimum 250 g/l VOC'dir. Bu ürünün VOC içeriği 180 g/l'dir. Ürünler yalnızca profesyonel kullanıma uygundur.

Bu ürünün 0,1 µm'den küçük parçacıklar içerdiği göz ardı edilemez.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır. Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir.