

# Teknik Bilgi Formu

## 20-35



### 2K astar beyaz

Yaş üstü yaş astar prosesi

- Yüksek katı içerikli yaş üstü yaş astar:
- Yüzeyler 5 güne kadar zımpara yapmadan üzerine boya uygulanabilir
- Kolay uygulanabilir
- Kataforezli parçalara zımpara yapılmadan uygulanabilme kolaylığı
- Geniş saç yüzeylerin tamirinde öncelikle 27-10 2K Sac astarı uygulanmalıdır.

Gri tonları posterine göre, farklı gri tonları elde etmek için 20-95 karıştırılabilir.

## Uygulama

	<b>Karışım oranı</b> 3:1:1	100 % hacmen 33 % hacmen 33 % hacmen	20-35 50-15, -20 60-20, -30
	<b>uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C</b>		DIN 4: 16-19 s
	<b>Potlife 20°C</b>		2 saat
	<b>HVLP tabanca</b>		
	Meme çapı		1,3
	Uygulama basıncı		2 bar
	Meme basıncı		0,7 bar
	<b>Konvansiyonel tabanca</b>		
	Meme çapı		1,3-1,4
	Uygulama basıncı		2 bar
	<b>Uygulama katları</b>	2 (one on body-filled area and one on entire surface to be painted)	
	<b>Film kalınlığı:</b>		20-35 µm
	<b>Flash-off 20°C</b>		15-20 dk.

### Güvenlik uyarısı:

**2004/42/IIB(cII)(540)530:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.cII ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 540 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 530 g/litredir.

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır. Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir.

# Teknik Bilgi Formu

## 20-35



2K astar beyaz

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.



### Güvenlik uyarısı:

**2004/42/IIB(cII)(540)530:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.cII ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 540 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 530 g/litredir.

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerimize yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumunda bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır. Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir.