

Teknik Bilgi Formu

45-W00



45-W00 Varyant 50-45

Subazlı bazkat sistemi için aktivatör

- Araç üreticileri tarafından önerilen özel renklerde 45 seri subazlı bazkat sistemi ile boyamada ihtiyaç duyulur.
- 45 seri subazlı bazkat sistemi ile boyanan 3 katlı boyama sistemlerinde kurumayı hızlandırır ve bantlanabilme imkanı sağlar.

Kuruma süresi iklim şartlarına ve kullanılan ekipmana göre değişkenlik gösterir.

Uygulama

	Karışım oranı	100 % hacmen 5 % hacmen 70 % hacmen	50-45 45-R45
		1. 45 Seri formülünü tarttıktan sonra iyice karıştırınız. 2. 2K aktivatör katarak karıştırınız. 3. 45 seri katın ve karıştırınız 4. Uygulama öncesi inceltin. Zaten 45 seri içeren formüle 50-45 katılamaz	
	uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C		DIN 4: 18-25 s
	Potlife 20°C		2 saat
	HVLP tabanca		
	Meme çapı		1,4
	Uygulama basıncı		2 bar
	Meme basıncı		0,7 bar
	Uygulama katları		2 -3
	Film kalınlığı:		20-25 µm
	Boyama talimatları		Solid renkler veya step-1 alt renkleri

Güvenlik uyarısı:

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır. Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir.

Teknik Bilgi Formu

45-W00



45-W00 Varyant 50-45

Kuruma

	Kuruma 20 °C	15 dk.
	Kuruma 60 °C	10 dk. + soğuma
	Infrared (orta dalga)	10-15 dk. (1st kat: Flash off , matlaşana kadar 10 – 15 dk.; 2nd kat: 40 – 50°C (max 70°C) yüzey sıcaklığı, mat yüzey + soğuma)

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.



Güvenlik uyarısı:

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır. Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir.